

TEKNISK DATABLAD - FLEXPROOFX 1

Beskrivelse:

Med sin høye elastisitet og vedheft er FlexproofX 1 ideell å benytte til tetting av fuger i gulv og mellom prefabrikkerte veggelementer. FlexproofX 1 er produsert på basis av en SMP-Polymer (Silan Modified Polymer). Dermed er fordelene med en polyuretan (svært klebende, klebrig) forenet med fordelene til en silikon (elastisk).

FlexproofX 1 er testet mot organiske materialer i kontakt med drikkevann etter DIN EN 12873-1:2004.

- FlexproofX 1 har spesielt høy motstand mot UV-stråling
- Negativt vanntrykk



Montasje:

Overflaten skal være fri for støv, fett og frostfri. Løst materiale må fjernes. Ved bruk i fuger monteres først bunnfyllingslist før FlexproofX 1 påføres.

Forpakning:

ART.NR	BESKRIVELSE	PAKNING (STK)
86420	FUGEMASSE FLEXPROOFX 1 290 ML GRÅ	1
86421	FUGEMASSE FLEXPROOFX 1 600 ML GRÅ	1

Teknisk data:

Farge	Grå
Konsistens	Klebrig
Densitet [g/cm ³]	1,40
Materialhardhet [Shore A]	30
Elastisitetsmodul [N/mm ²](2 mm-film)	0,7
Bruddgrense [N/mm ²] (2 mm-film)	1,2
Elastisitet ved brudd [%] (2 mm film)	300
Temperaturmotstand	-40°C til +90°C
Dampmotstand s [°] verdi [m] (tykkelese 1.5 mm)	Ikke relevant
Værbestandig etter	10 min*
Herdetid	12 timer*
Forbruk [kg/m] (tykkelse 2.5 mm, bredde 3.0 mm)	1.2

*Forbehold om endringer ved temperatur/arbeidsforhold etc.



Testrapport

Kontakt post@haucon.no



Sikkerhetsdatablad

Se sikkerhetsdatablad for detaljer før bruk.



Oppbevaring

Beskyttes mot direkte sollys.
Lagres i tørt og godt ventilert rom.